

101# 102# 有机锡催干剂

组 成: 二价有机锡化合物

外 观: 微黄色透明液体

锡含量: 101#: 18%; 102#: 10.5%

推荐用量: 总配方量 0.1-0.8%

用 法: 在聚氨酯发泡塑料, PVC 泡沫塑料, 硅橡胶合成材料用作催化剂和发泡活化剂。

特性及优点:

1、此类有机锡是基本硬化剂, 易溶于有机溶剂, 其氧化稳定性好, 对双份聚氨酯、聚酯、硝基漆、电镀涂料、粘合剂、密封胶、油墨等涂料和潮气硬化型涂料中用作为催化剂使用。

2、用于有机硅橡胶模具制品、软质 PVC 塑料制品, 如薄膜、半硬质薄片、透明软件管等作热稳定剂使用。

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源, 避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估在体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。