



## RS-09 增硬耐磨剂

**组 成：** 反应型改性有机硅氧烷

**外 观：** 无色至微黄透明液体

**活性份：** 100%

**应用范围：** 溶剂型涂料、工业涂料，木器涂料、光固化涂料、油墨等；

**推荐用量：** 总配方量 0.1–1.0%（使用前请先测试出最适当用量）

**用 法：** 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

**特性及优点：**

具有反应基团的有机活性聚二甲基硅氧烷，其活性成分能在漆膜表面形成耐磨层，增强涂层对摩擦、刮擦的抵抗能力，提高涂层交联度及硬度，全面提升涂层的耐磨性与抗刮性；

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。