



## W-669 防闪锈剂

**外 观:** 透明液体

**活 性 份:** 28-30%

**P H 值:** 9-11

**水 溶 解 性:** 溶于水呈透明溶液

**应 用 范 围:**

水性丙烯酸乳胶体系；水性双组份环氧、环氧富锌体系以及其他水性涂料体系。

**推 荐 用 量:** 针对一般碳钢基材防闪锈，添加涂料总量的 0.2-1.0%；

针对焊缝和铸铁基材防闪锈，添加涂料总量的 0.5-1.5%；

**使 用 方 法:** 于调漆阶段添加即可。

**特 性 及 优 点:**

- 1、具有良好的防闪锈性，极端的低泡性，良好的硬水稳定性。
2. 可以单独使用或和其它水溶性的缓蚀剂复合使用。
- 3、对铸铁、焊缝，尤其是埋弧焊缝等易生锈基材的防闪锈效果特别明显，添加 1%以上几乎无闪锈。
- 4、亦可以适用于热轧碳钢、冷轧钢板、马口铁、镀锌板、硅钢板等基材。

**包 装:** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完用空前，使用后须盖紧内、外盖。

**贮 存:** 远离热源、火源，避光保存；

**注 意 事 项:** 使用前请仔细评估在体系中的具体用量。