



BMO-3 涂料安定剂

组 成: 特殊高分子化合物

外 观: 淡黄色透明液体

活性份: 50%±2

应用范围: 醇酸/氨基树脂、丙烯酸/氨基树脂、环氧涂料、乙烯改性醇酸等

推荐用法与用量:

在研磨过程中添加，以获得最佳的预防效果。

用于预先防止胶化时，对树脂固体份的添加量为 1-2%；

用于补救已胶化的涂料时，对树脂固体份的添加量为 3-7%。

特性及优点:

BMO-3 是一种粘度安定剂，主要用于保持气干油漆与烘漆的粘度安定，防止胶化发生，并使已胶化的涂料恢复可用粘度。

包 装: 25kg 不回收蓝色桶。

产品未用完全空前，使用后须盖紧内、外盖。

贮 存: 远离热源、火源，避光保存。储存环境温度应在 0°C 至 40°C 之间。