



OP-8198/FC 耐盐雾助剂

组 成: 不含聚硅氧烷非离子性化合物

外 观: 无色至微黄色透明液体

活性份: $65\% \pm 2\%$;

应用范围: 丙烯酸涂料、醇酸涂料、烤漆体系, 双组份体系;

推荐用量: 对配方全量的 1.0-2.5%

用 法: 直接加入成品涂料中均匀搅拌。

特性及优点:

具有优异的颜料润湿性, 增强烤漆体系涂层和各种金属基材的层间附着力提高涂层致密度, 显著提高涂膜的耐盐雾性能和耐腐蚀性能, 可在原基础上提升 30%以上中性耐盐雾时间;

包 装: 25kg/200KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源, 避光保存.

注意事项: 使用前请仔细评估, 必须经测试后确定用量。