



EVA 银排蜡浆

组 成: EVA 共聚物

外 观: 白色流动浆体

活性份: 6%±1

溶 剂: 二甲苯/丁酯/正丁醇

应用范围: 汽车涂料、工业涂料、木器涂料

推荐用量: 总配方量 5-15%;

根据不同涂料配方和需要的银粉排列定向效果来调整添加量。

用 法: 可在生产过程的任何阶段添加，加入后分散均匀。

特性及优点:

1. 优良的银粉排列定向性，细度好，不消光，易流动，易分散，同溶剂和树脂相溶性好。
2. 良好耐热性，防沉，防硬化不增加粘度，经济型，适用于几乎所有涂料溶剂。
3. 用于金属涂料时，促进银粉定向和防流挂，用于双组份汽车金属漆和工业漆。

包 装: 50KG 不回收蓝色桶。

容具未用完全空前,使用后须盖紧内、外盖。

贮 存: 远离热源、火源，避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。