



## 690 聚酰胺蜡防沉浆

**组 成:** 聚酰胺蜡

**外 观:** 微黄色浆体

**活性份:** 20%

**溶 剂:** 二甲苯、乙醇

**应用范围:** 聚氨酯涂料、光固化涂料、卷材涂料、环氧漆料

**推荐用量:** 总配方量 0.5–2.0% (使用前请先测试出最适当用量)

**使用方法:**

1. 推荐使用预凝胶法, 将蜡浆和溶剂预混合, 制成预凝胶使用。
2. 预分散设备应使用高速分散机, 请勿使用砂磨机等高剪切的设备。
3. 预分散温度一般宜在 20°C-40°C, 时间为 30-40 分钟。

**特性与优点:**

聚酰胺蜡防沉浆加入涂料、油墨和胶粘剂中形成强大的网状结构, 具有优异的触变性能和良好的分散性、防流挂、防沉降和增稠效果。适用于家具漆、汽车漆, 高固体, 厚涂层涂料有效。

**包 装:** 16KG 不回收桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、火源, 避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估, 必须经测试后确定需求。