



BP-100 密着剂

组 成: 硅烷偶联

外 观: 无色至微黄色澄清液体

活性份: 100%

PH 值: 7

应用范围: 玻璃、PVC、木台表面处理。

用法与用量: 对树脂固体份 1-2%； 对环氧涂料须加在固化剂内；

其它体系先与树脂混合，对全量 0.1-1%。

特性及优点:

- 1、增进气干涂膜对于难附着底材的附着性。
- 2、对附着性增进极为明显，其耐水性、防蚀性与抗盐性皆佳。
- 3、更适用于接着剂、弹性体、填缝剂、油墨等，以提高长时间的优良附着性。

包 装: 25kg 不回收蓝色桶。

产品未用完全空前，使用后须盖紧内、外盖。

贮 存: 远离热源、火源，避光保存。