



## BZ-326 耐高温流平剂

**组 成:** 有机硅聚合物

**外 观:** 无色至微黄液体

**活性份 :** 100%

**应用范围:** 高温烤漆, 溶剂型涂料, 光固化涂料, 聚胺酯涂料, 塑料挤料。

**推荐用量:** 对全量 0.1–0.5%

### 用 法:

可在生产过程中的任何时段加入, 使用前请先测试。

### 特性及优点:

- 1、通用性强, 不影响涂层附着力, 耐高温 250°C 且烘烤时性能稳定, 无变色、无分解、不迁移等问题。
- 2、同时流平效果优异, 可提升流平性, 使漆膜表面平整光滑, 无缩孔、桔皮等缺陷。
- 3、能快速降低塑料熔体表面张力, 促进熔体在摸具内均匀铺展, 消除挤塑制品表面的波纹、条纹及橘皮现象, 获得表面光滑效果。

### 包 装:

25KG不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源, 避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估, 必须经测试后确定最佳需求。