



JM-4170 热塑性丙烯酸树脂

(技术数据表)

【特性】

- 防掉银
- 耐水
- 铝粉定向
- 附着力

【用途】

- 塑胶漆
- UV、PU底漆

【性质】

组成部分	丙烯酸共聚物
外观	透明粘稠液体
不挥发份	39.00~ 41.00%
溶剂	醋酸乙酯、醋酸丁酯, 正丁醇
比重	约 0.99 g/cm ³
色度	≤50 APHA
粘度	4500-10000
酸价	<3.0 mgKOH/g (供应值)
Tg 值	约 70℃

【溶解性】

	稀释剂
石油醚	—
二甲苯	+
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

【相容性】

脂肪族多异氰酸酯	+
芳香族多异氰酸酯	+
醋酸丁酸纤维素	○
硝基纤维素	+

+ = 可溶性/相容性

○ = 部分可溶/相容

- = 不可溶/不相容

【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40℃范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为12个月。在冬季温度低于0℃时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重: 200KG/桶