



## JM-4150热塑性丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【特性】

- 与CAB相溶性好
- 适合做1K汽车漆

### 【用途】

- 1K汽车漆
- 塑胶漆

### 【性质】

组成部分	丙烯酸共聚物	— = 不可溶/不相容
外观	透明粘稠液体	
不挥发份	50%	
溶剂	甲苯, 正丁醇	
比重	约0.99g/cm <sup>3</sup>	
色度	≤ 50 APHA	
粘度	8000±3000	
酸价	<1 - 4 mgKOH/g (供应值)	
Tg 值	约56°C	

### 【相容性】

脂肪族多异氰酸酯	+
芳香族多异氰酸酯	+
醋酸丁酸纤维素	+
硝基纤维素	○
+ = 可溶性/相容性	

○=部分可溶/相容

—= 不可溶/不相容

### 【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40°C范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为12个月。在冬季温度低于0°C时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

### 【溶解性】

溶于甲苯、醋酸丁酯、丙酮、二甲苯等溶剂, 不溶于石油醚溶剂。

### 【包装】

净重: 200KG/桶

修订日期: 2025-09-08

参考配方包含了本公司基于最佳知识背景下的实验结果, 我们不对客户使用参考配方的结果准确性负责。

参考配方的目的仅仅是作为客户选择的一个指导客户在使用前需要做充分的应用测试, 是否使用我公司的树脂由客户自行决定。