



## JM-4119 热塑性丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【产品应用】

- 塑胶漆
- 金属漆

### 【特性】

- 耐磨
- 耐醇，耐水
- 铝粉定向

### 【性质】

组成部分	热塑性丙烯酸共聚物
外观	清澈透明液体
不挥发份	39.00~41.00%
溶剂	醋酸乙酯、醋酸丁酯
比重	约 1.01 g/cm <sup>3</sup>
色度	≤50 APHA
粘度	2500~10000
酸价	2.5~5.0 mgKOH/g (供应值)
Tg 值	约 61°C

### 【溶解性】

溶于甲苯、醋酸丁酯、丙酮、二甲苯等溶剂，  
不溶于石油醚溶剂。

### 【相容性】

热塑性丙烯酸树脂	+
羟基丙烯酸树脂	○
醋酸丁酸纤维素	+
硝基纤维素	+

+ = 相容性  
○ = 有限相容  
- = 不相容

### 【储存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在 0~40°C 范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。在冬季温度低于 0°C 时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

### 【包装】

净重：200KG/桶

修订日期：2025-09-08