



## JM-4115 热塑性丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【产品应用】

- 塑胶漆

### 【特 性】

- 施工性
- 耐醇, 耐水
- 铝粉定向

### 【性 质】

组成部份	丙烯酸共聚物
外观	清澈透明液体
不挥发份	44.00~46.00%
溶剂	甲苯、正丁醇, 乙酸乙酯
比重	约 1.00g/cm <sup>3</sup>
色度	≤100 APHA
粘度	2300~3400
酸价	<1.0mgKOH/g (供应值)
Tg 值	约 85°C

### 【溶解性】

溶于甲苯、醋酸丁酯、丙酮、二甲苯等溶剂，不溶于石油醚溶剂。

### 【相容性】

热塑性丙烯酸树脂	+
羟基丙烯酸树脂	-
醋酸丁酸纤维素	○
硝基纤维素	+
+	= 相容性
○	= 有限相容
-	= 不相容

### 【储 存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在0~40°C范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为12个月。在冬季温度低于0°C时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

### 【包 装】

净重：200KG/桶