



JM-4044热塑性丙烯酸酯 (技术数据表)

【特性】

- 硬度好
- 附着力好
- 耐黄变性好
- 耐盐雾
- 耐烘烤
- 耐腐蚀

【相容性】

脂肪族多异氰酸酯	+
芳香族多异氰酸酯	+
醋酸丁酸纤维素	○
硝基纤维素	+
+ = 可溶性/相容性	
○ = 部分可溶/相容	
- = 不可溶/不相容	

【用途】

- 工业漆
- 氟碳漆

【性质】

组成部分	丙烯酸共聚物
外观	微黄至水白透明
不挥发份	40%
溶剂	丁醇、二甲苯
色度	≤100APHA
粘度	2300-4500
酸值	<5 mgKOH/g (供应值)
Tg 值	约 70°C

【储存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在0~40°C范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为12个月。在冬季温度低于 0°C时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重: 200KG/桶