



JM-3442热固性丙烯酸树酯 (技术数据表)

【特性】

- 高光泽
- 附着力好

【用途】

- 电镀光油
- 玻璃烤漆

【性质】

组成部分	丙稀酸共聚物
外观	透明粘稠液体
不挥发份	64. 00-66. 00 %
溶剂	正丁醇, S100#溶剂
比重	约1. 03g/cm ³
色度	≤100APHA
粘度	3400-10000
酸值	70-85mgKOH/g (供应值)

【溶解性】

	稀释剂
石油醚	—
二甲苯	○
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

【相容性】

醋酸丁酸纤维素	—
硝基纤维素	+
氨基树脂	+
ESC-2282	+
ESB-1444	+
+ = 可溶于/相容于	
○ = 部分可溶/相容	
- = 不可溶/不相容	

【储存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在0~40°C范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为12个月。在冬季温度低于0°C时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重: 200 KG/桶