



JM-3410 热固性丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特 性】

- 附着
- 低温固化性
- 耐盐雾性

【用 途】

- 五金烤漆

【性 质】

组成部分	丙烯酸共聚物
外观	透明粘稠液体
不挥发份	59.00~61.00%
溶剂	正丁醇, 醋酸丁酯, 丙二醇甲醚
比重	约 1.03 g/cm ³
粘度	3400~10000
酸价	79.0~89.0mgKOH/g(供应值)

【溶解性】

	稀释性
石油醚	—
二甲苯	+
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

【相容性】

氨基树脂	+
醋酸丁酯纤维素	—
硝基纤维素	+
ESC-2282	+
ESB-144	+

+= 可溶于/相容于

○+ 部分可溶/相容

— = 不可溶/不相容

【储 存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为12个月。在冬季温度低于0°C时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重: 200KG/桶