



## JM-2675羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【特性】

- 高光泽
- 高丰满度
- 流平性好
- 性价比高

### 【用途】

- 汽车修补漆
- 摩托车塑料件、金属件罩光漆
- 大型车整车涂装罩光

### 【参考配方】

|      |        |      |
|------|--------|------|
| PU清漆 |        |      |
| A组分: | 2675   | 70   |
|      | BYK306 | 0.1① |
|      | BYK358 | 0.1② |
|      | T-12   | 0.1③ |
|      | 二甲苯    | 13   |
|      | 醋酸丁酯   | 11.2 |
|      | PMA    | 5.5  |
|      |        | 100  |

### 【产品性能】

| 性质    | 范围                  | 方法             |
|-------|---------------------|----------------|
| 组成:   | 丙烯酸共聚物              |                |
| 外观:   | 微黄透明液体              | (GB/T 1721)    |
| 色值:   | < 1# (Fe-Co)        | (GB/T 1722)    |
| 黏度:   | 5000~8000mPa. s/30℃ | (GB/T 7193)    |
| 固体分:  | 75±2%               | (GB/T 1725)    |
| 酸价:   | 6~10mgKOH/g         | (GB/T 6743)    |
| OH 值: | 138 (固态)            |                |
| OH%:  | 4.2% (固态)           | (GB/T 2709-95) |
| 溶剂:   | 二甲苯                 |                |

B组分: 固化剂 N3390 30  
稀释剂: 甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/丁酮/PMA/S-100# =10 / 30 / 35 / 10 / 5 / 10  
调漆比例: A组分 /B组分 / 稀释剂 =100/30/80~100  
备注: ①: 有机硅流平剂  
②: 丙烯酸酯类流平剂  
③: 有机硅催干剂

### 【稀释剂】

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| 石油溶剂油   | ○ | 甲基乙基酮    | ● |
| 甲苯      | ● | 甲基异丁基酮   | ● |
| 二甲苯     | ○ | 丙二醇甲醚醋酸酯 | ● |
| 溶剂油 150 | ○ | 乙酸乙酯     | ● |
| 丙酮      | ● | 乙酸丁酯     | ● |

●=无限稀释      ○=有限稀释  
○=大量稀释      ○=非常有限

注: 凡是与本公司或者其它公司树脂、助剂等混用时,  
请先试验树脂的相容性。

### 【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40℃范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季 温度低于 0℃时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

### 【包装】

净重: 200KG/桶。

修订日期: 2025-09-08