



## JM-2570羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【特性】

- 高光泽
- 高丰满度
- 硬度高
- 耐溶性好

### 【用途】

- 金属、塑胶罩光面漆
- 汽车修补漆

### 【产品性能】

性质	范围	方法
组成:	丙烯酸共聚物	
外观:	微黄透明液体	(GB/T 1721)
色值:	< 1# (Fe-Co)	(GB/T 1722)
黏度:	2000~3500mPa. s/30℃	(GB/T 7193)
固体分:	70±2%	(GB/T 1725)
酸价:	3~7mgKOH/g	(GB/T 6743)
OH 值:	155 (固态)	
OH%:	4.7% (固态)	(GB/T 2709-95)
溶剂:	100#溶剂/醋酸丁酯	

### 【稀释剂】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	○	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙酮	●	乙酸丁酯	●

●=无限稀释      ○=有限稀释  
○=大量稀释      ○=非常有限

**注:** 凡是与本公司或者其它公司树脂、助剂等混用时,  
请先试验树脂的相容性。

### 【参考配方】

	PU清漆	
A组分:	2570	71.6
	BYK306	0.1①
	BYK358	0.3②
	T-12	0.1③
	二甲苯	12
	醋酸丁酯	7.9
	PMA	8
		100

B组分:	固化剂 N3390	31
稀释剂:	甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/丁酮/PMA/S-100#	=10 / 30 / 35 / 10 / 5 / 10
调漆比例: A组分/B组分/稀释剂=100/31/50~100		
备注:	①: 有机硅流平剂	
	②: 丙烯酸酯类流平剂	
	③: 有机锡催干剂	

### 【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40℃范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为12个月。在冬季温度低于0℃时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

### 【包装】

净重: 200KG/桶。

修订日期: 2025-09-08