



JM-2370羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特 性】

- 高丰满度
- 通透性好

【用 途】

- 汽车修补漆
- 高光罩光

【产品性能】

性质	范围	方法
组成:	丙烯酸共聚物	
外观:	清澈透明液体	(GB/T 1721)
色值:	< 1# (Fe-Co)	(GB/T 1722)
黏度:	1000~2500mPa. s/30℃	(GB/T 7193)
固体分:	70±2%	(GB/T 1725)
酸价:	7~10mgKOH/g	(GB/T 6743)
OH 值:	100mgKOH/g (固态)	
OH%:	3.0% (固态)	(GB/T 2709-95)
溶剂:	二甲苯/醋酸丁酯/PMA	

【稀释剂】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	○	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙酮	●	乙酸丁酯	●

- =无限稀释 ○=有限稀释
○=大量稀释 ○=非常有限

注: 凡是与本公司或者其它公司树脂、助剂等混用时, 请先试验树脂的相容性。

【参考配方】

PU清漆		
A 组分:	2370	70
	BYK306	0.1①
	BYK358	0.1②
	T-12	0.1③
	醋酸丁酯	10
	二甲苯	12
	PMA	7.7
		100
B 组分:	固化剂 N3390	20
稀释剂:	甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/丁酮/PMA/S-100# =10 / 30 / 35 / 10 / 5 / 10	
调漆比例:	A组分/B组分/稀释剂=100/20/80~100	
备注:	①: 有机硅流平剂 ②: 丙烯酸酯类流平剂 ③: 有机锡催干剂	

【储 存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40℃ 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季温度低于 0℃时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重: 200KG/桶。