



## JM-2350 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【特性】

- 快干
- 柔韧性好
- 尼龙、玻纤附着力好
- 层间附着力好

### 【用途】

- 单双液塑胶漆

### 【性质】

组成部分	丙烯酸共聚物
外观	透明粘稠液体
不挥发份	49. 00~51. 00%
溶剂	甲苯、甲基异丁基酮
比重	约 1. 01kg/dm <sup>3</sup>
色度	≤50 APHA
粘度	550~1400
酸价	2. 0mgKOH/g (供应值)
OH 值	约33mgKOH/g (固体)
OH%	约1. 0% (固体)

### 【溶解性】

石油醚	稀释性
二甲苯	—
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

### 【相容性】

脂肪族多异氰酸酯	+
芳香族多异氰酸酯	+
醋酸丁酸纤维素	+
硝基纤维素	+

+ = 可溶性/相容性

○ = 部分可溶/相容

— = 不可溶/不相容

### 【储存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在0~40°C 范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。在冬季 温度低于 0°C时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

### 【包装】

净重：200KG/桶