



JM-2278 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特性】

- 高耐候
- 耐化性好
- 外观好
- 高固体份

【用途】

- 汽车修补漆

【性质】

组成部分 羟基丙烯酸树脂

外观 透明粘稠液体

不挥发份 74.00~76.00%

溶剂 醋酸丁酯

比重 约0.99 g/cm³

色度 < 1.0Gardner

粘度 3400~10000

酸价 6.0~9.0 mgKOH/g (供应值)

TG 值 约 50° C

OH 值 约140mgKOH/g (固体)

OH% 约4.2% (固体)

【溶解性】

	稀释性
石油醚	—
二甲苯	+
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

【相容性】

脂肪族多异氰酸酯	+
芳香族多异氰酸酯	+
醋酸丁酸纤维素	+
硝基纤维素	+
羟基丙烯酸树脂	+

+ = 可溶性/相容性
○ = 部分可溶/相容
— = 不可溶/不相容

【储存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在0~40° C范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期为12个月。在冬季温度低于0° C时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重: 200KG/桶