



JM-2272 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特 性】

- 好的相容性和光泽
- 好的流平性和外观
- 机械性能和化学性能好

【溶解性】

	稀释性				
石油醚		—			
二甲苯		+			
甲苯		+			
醋酸乙酯		+			
醋酸丁酯		+			
丙酮		+			
丙二醇甲醚醋酸酯		+			
%JM-2272	90	75	50	25	10
%其它原料other	10	25	50	75	90
Cymel 300	+	+	+		
Desmodur N3390	+	+	+		
Desmodur N75	+	+	+		
Desmodur L75	+	+	+		
CAB 551-0.01	+	+	—		
NC 1/4s	+	+	—		

+= 可溶于/相容于

○= 部分可溶/相容

—= 不可溶/不相容

【用 途】

- 工业用途的清漆和色漆
- 汽车, 火车运输机械修补漆

【性 质】

组成部分	丙烯酸树脂
外观	透明粘稠液体
不挥发份	69~71%
溶剂	二甲苯
比重	约 1.00Kg/dm ³
色度	< 100APHA
粘度	Z4-Z7 (25° C)
酸价	5.0~8.0mgKOH/g (供应值)
OH值	约100mgKOH/g (固体)
OH%	约3.0% (固体)

【储 存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为12 个月。在冬季温度低于 0°C 时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重: 200KG/桶