



JM-2230W 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特性】

- 耐老化
- 硬度
- RCA和耐醇性

【用途】

- 塑胶漆

【性质】

组成部分	羟基丙烯酸树脂
外观	透明粘稠液体
不挥发份	44. 00~46. 00%
溶剂	醋酸丁酯, 醋酸异丁酯
比重	约0.97 g/cm ³
色度	≤ 50 APHA
粘度	Z~Z5 (25°C)
酸价	2. 0~5. 0mgKOH/g (供应值)
OH值	约79mgKOH/g (固体)
OH%	约2. 4% (固体)

【溶解性】

	稀释性
石油醚	—
二甲苯	+
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

【相容性】

脂肪族多异氰酸酯	+
芳香族多异氰酸酯	+
醋酸丁酸纤维素	+
硝基纤维素	+

+=可溶性/相容性
○=部分可溶/相容
-=不可溶/不相容

【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季 温度低于 0°C 时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重 : 200KG/桶