



JM-2209 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特 性】

- 铝粉定向
- 耐醇

【溶解性】

可用芳烃类、酯类、酮类和醚酯类等溶剂稀释
， 在脂肪烃溶剂中溶解度有限。

【产品应用】

- 塑胶金属漆

【性 质】

组成部分 羟基丙烯酸树脂

外观 清澈透明液体

不挥发份 49.00~51.00%

溶剂 甲苯，醋酸丁酯

比重 约 0.96 g/cm³

色度 < 1.0 Gardner

粘度 245~327

酸价 1.0~3.0 mgKOH/g (供应值)

羟值 约 66 mgKOH/g (固体)

A 组分:	JM-2209	60
	20%CAB 381-0.5	16
	PMA	5.3
	BAC	8
	BZ-610	0.3
	BZ-481	0.3
	T-12	0.1
	防沉剂	2
	银粉	8
		100

B组分: 固化剂 N3390 7.6

稀释剂:

甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/PMA=50/10/30/10

【储 存】

产品用密封容器包装，储存温度建议0~40°C
范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离
火源，本产品自生产日起，保质期限为12个
月。在冬季温度低于0°C时应避免霜冻，使
用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重: 200KG/桶

修订日期: 2025-09-08

参考配方包含了本公司基于最佳知识背景下的实验结果，我们不对客户使用参考配方的结果准确性负责。

参考配方的目的仅仅是作为客户选择的一个指导，客户在使用前需要做充分的应用测试，是否使用我公司的树脂由客户自行决定。