



JM-2209D 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【产品应用】

- 1K、2K 铝粉底漆
- 3C 涂料
- 塑胶金属漆
- 色漆

【特 性】

- 颜料分散性
- 层间附着力
- 铝粉排列

【性 质】

组成部分 羟基丙烯酸树脂

外观 清澈透明液体

不挥发份 49.00~51.00%

溶剂 甲苯, 醋酸丁酯

比重 约 0.96 g/cm³

色度 < 1.0 Gardner

粘度 2500~4500

酸价 3.0~8.0 mgKOH/g (供应值)

Tg 值 约 40°C

羟值 约 43 mgKOH/g (固体)

【溶解性】

溶于甲苯、醋酸丁酯、丙酮、二甲苯等溶剂, 不溶于石油醚溶剂。

【相容性】

脂肪族多异氰酸酯 +

芳香族多异氰酸酯 +

醋酸丁酸纤维素 +

硝基纤维素 +

+ = 相容性

○ = 有限相容

- = 不相容

【储 存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季 温度低于 0°C 时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重: 200KG/桶