



JM-2205 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特 性】

- 铝粉定向
- 硬度
- 层间附着

【用 途】

- 塑胶漆
- 弹性、PU、UV底漆

【性 质】

组成部分	羟基丙烯酸树脂	
外观	透明粘稠液体	
不挥发份	49.00~51.00%	
溶剂	甲苯、甲基异丁基酮	
比重	约 0.96 g/cm ³	
色度	≤ 50 APHA	
粘度	884~2300	
酸值 (mgKOH/g)	≤ 3.0 (供应值)	
Tg 值	约 90°C	
OH 值 (mgKOH/g)	约 20 (固体)	
OH%	约 0.6% (固体 solid)	

【溶解性】

石油醚	稀释性
二甲苯	—
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

【相容性】

脂肪族多异氰酸酯	+
芳香族多异氰酸酯	+
醋酸丁酸纤维素	+
硝基纤维素	+
+ = 可溶性/相容性	
○ = 部分可溶/相容	
— = 不可溶/不相容	

【储 存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在 0~40°C 范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。在冬季温度低于 0°C 时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重：200KG/桶

修订日期: 2025-09-08

参考配方包含了本公司基于最佳知识背景下的实验结果，我们不对客户使用参考配方的结果准确性负责。

参考配方的目的仅仅是作为客户选择的一个指导，客户在使用前需要做充分的应用测试，是否使用我公司的树脂由客户自行决定。