



JM-2070羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特性】

- 快干
- 光泽高
- 硬度高
- 性价比高

【用途】

- 汽车修补漆
- 木器家具PU漆
- 塑胶、金属PU 实色漆

【产品性能】

性质	范围	方法
组成:	丙烯酸共聚物	
外观:	微黄透明液体	(GB/T 1721)
色值:	< 1# (Fe-Co)	(GB/T 1722)
黏度:	3000~5000mPa. s/30℃	(GB/T 7193)
固体分:	70±2%	(GB/T 1725)
酸价:	3~7mgKOH/g	(GB/T 6743)
OH 值:	120mgKOH/g (固态)	
OH%:	3.6% (固态)	(GB/T 2709-95)
溶剂:	二甲苯/醋酸丁酯/PMA	

【稀释剂】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	○	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙酮	●	乙酸丁酯	●

- =无限稀释 ⊙ =有限稀释
○ =大量稀释 ○ =非常有限

【参考配方】

PU清漆

A组分:	2070	70
	BYK306	0.1①
	BYK358	0.1②
	T-12	0.1③
	二甲苯	13
	醋酸丁酯	11.2
	PMA	5.5
		100

B组分:	固化剂 N3390	24
稀释剂:	甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/丁酮/PMA/S-100#	= 10 / 30 / 35 / 10 / 5 / 10

调漆比例: A组分/B组分/稀释剂=100/24/80~100

- 备注: ①: 有机硅流平剂
②: 丙烯酸酯类流平剂
③: 有机锡催干剂

【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40℃ 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季 温度低于 0℃ 时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重: 200KG/桶

注: 凡是与本公司或其它公司树脂、助剂等混用时, 请先试验树脂的相容性。

修订日期: 2025-09-08