



## JM-2066羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【特性】

- 光泽高、施工性好
- 性价比高

### 【用途】

- PU实色漆、清漆
- 汽车修补漆

### 【产品性能】

性质	范围	方法
组成:	丙烯酸共聚物	
外观:	微黄透明液体	(GB/T 1721)
色值:	< 1# (Fe-Co)	(GB/T 1722)
黏度:	1500~2500mPa.s/30°C	(GB/T 7193)
固体分:	65±2%	(GB/T 1725)
酸价:	3~7mgKOH/g	(GB/T 6743)
OH 值:	86 (固态)	
OH%:	2.6% (固态)	(GB/T 2709-95)
溶剂:	二甲苯/醋酸丁酯	

### 【稀释剂】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	○	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙酮	●	乙酸丁酯	●

●=无限稀释

○=有限稀释

○=大量稀释

○=非常有限

### 【参考配方】

PU清漆		
A组分:	2066	80
	BYK306	0.1①
	BYK358	0.3②
	T-12	0.05③
	二甲苯	10
	醋酸丁酯	5.55
	PMA	4

100

B组分: 固化剂 N3390

稀释剂: 甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/丁酮/PMA/S-100#  
=10 / 30 / 35 / 10 / 5 / 10

调漆比例: A组分/B组分/稀释剂=100/19/50~100

备注: ①: 有机硅流平剂  
②: 丙烯酸酯类流平剂  
③: 有机锡催干剂

### 【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40°C范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为12个月。在冬季温度低于0°C时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

### 【包装】

净重: 200KG/铁桶

注: 凡是与本公司或者其它公司树脂、助剂等混用时, 请先试验树脂的相容性。

修订日期: 2025-09-08