



JM-2050 热塑性丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特性】

- 硬度高
- 相容性好
- 防沉好

【用途】

- 水泥划线漆
- 地坪漆
- 防火漆

【产品性能】

性质	范围	方法
组成:	丙烯酸共聚物	
外观:	清澈透明液体	(GB/T 1721)
色值:	< 1# (Fe-Co)	(GB/T 1722)
黏度:	200~300 s/25℃ 涂4杯	(GB/T 7193)
固体分:	50±2%	(GB/T 1725)
酸价:	7~10mgKOH/g	(GB/T 6743)
TG 点:	50℃	
溶剂:	甲苯/二甲苯	

【稀释剂】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	●	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙酮	●	乙酸丁酯	●

●=无限稀释 ○=有限稀释
○=大量稀释 ○=非常有限

注: 凡是与本公司或者其它公司树脂、助剂等混用时,
请先试验树脂的相容性。

【参考配方】

冷涂型白色马路划线漆		
2050	45.0	
氯化橡胶	5.0	
422 松香	5.0	
增塑剂 DOP	1.0	
钛白粉	10.0	
重质碳酸钙	10.0	
沉淀硫酸钡	8.0	
滑石粉	6.0	
有机膨润土	1.0	
润湿分散剂	0.5	
BYK306	0.3①	
二甲苯	8.2	
	100	
稀释剂:	甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/醋酸乙酯 / 乙二醇单丁醚/异丁醇 = 20 / 25 / 20 / 10 / 15 / 10	
调漆比例:	色漆 /稀释剂= 1 / 0.6~0.8	

【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40℃ 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季温度低于 0℃ 时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重: 200KG/桶。