



## 技术资料表 Technical Data Sheet

## JM-4147X 热塑性丙烯酸酯

## 产品特性:

附着力好、硬度高、柔韧性好、抗冲击性强、耐水、快干。

## 适用范围:

应用于普通工业漆、油墨、广告漆。

## 产品指标:

项目	指标
固体份	50%±1
酸值 (mg KOH/g)	3-6
粘度 mpa.s/25℃	800-2300
溶剂	XYL/N-BUOH/S-100

贮存要求: 远离热源及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。

保存期: 本产品自生产日起, 保持期限为 12 个月。

避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套;泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗;详细说明请参阅物质安全说明表(MSDS);每批次货物需检测后才能投入生产。

**免责声明:** 本技术资料表上的所有信息都被确认是准确和可靠的。但是, 所有数据的提供我们都不承担任何形式的担保。产品的操作、储存、使 用, 处置的方法和条件都超出了我们的可控范围和认知。我们没有责任和义务去承担任何因为提供的信息而造成的业务、利润及其他直接或间接 的损失。关于产品的详细安全数据, 请向我们索取安全数据说明书(SDS)。



广东佳明新材料有限公司 / 广东顺德世邦佳明化工有限公司

电话: 0751-3836368 / 0757-26620881