



JM-7203 改性环氧丙烯酸酯

概述:标准双酚 A 型环氧丙烯酸酯, 用 20%TPGDA 稀释

产品特性:丰满度高、低收缩、润湿性好、固化快、硬度高, 通用性强, 可用于淋涂。

适用范围:木器涂料、地板涂料、真空电镀、塑料涂料、印刷油墨等。

产品指标:

项目	指标	检测标准
外观	微黄透明	目测
有效成分	100%	理论值
酸值 ((mg KOH/g)	<3.0	GB/T 6743-2008
粘度 mpa.s/25°C	20000-40000	GB/T 2794-2013
官能度	2	理论值

包装规格:230KG/桶, 铁桶包装

贮存要求:树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源; 储存温度不超过 40°C。

保存期:正常状况下至少半年。

避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套;泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗;详细说明请参阅物质安全说明表(MSDS);每批次货物需检测后才能投入生产。

免责声明:以上信息仅供参考, 实际性能可能随配方、工艺及应用条件的不同而变化。

为提供更优质的品质与服务, 我们保留调整产品规格的权利。

对此可能造成的不便, 我们深表歉意, 也建议您随时联系我们获取支持或解决方案。