



## BP-100 密着剂

**组 成：** 硅烷偶联

**外 观：** 无色至微黄色澄清液体

**活性份：** 100%

**PH 值：** 7

**应用范围：** 玻璃、PVC、木台表面处理。

**用法与用量：** 对树脂固体份 1-2%；对环氧涂料须加在固化剂内；

其它体系先与树脂混合，对全量 0.1-1%。

### **特性及优点：**

- 1、增进气干涂膜对于难附着底材的附着性。
- 2、对附着性增进极为明显，其耐水性、防蚀性与抗盐性皆佳。
- 3、更适用于接着剂、弹性体、填缝剂、油墨等，以提高长时间的优良附着性。

**包 装：** 25kg 不回收蓝色桶。

产品未用完全空前，使用后须盖紧内、外盖。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

以上资料是根据产品的情况而提供的，鉴于配方、生产工艺、施工条件的不同，以上所有陈述只供参考。

公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。