



690 聚酰胺蜡防沉浆

组 成：聚酰胺蜡

外 观：微黄色浆体

活性份：20%

溶 剂：二甲苯、乙醇

应用范围：聚氨酯涂料、光固化涂料、卷材涂料、环氧漆料

推荐用量：总配方量 0.5–2.0% (使用前请先测试出最适当用量)

使用方法：

1. 推荐使用预凝胶法，将蜡浆和溶剂预混合，制成预凝胶使用。
2. 预分散设备应使用高速分散机，请勿使用砂磨机等高剪切的设备。
3. 预分散温度一般宜在 20°C-40°C，时间为 30-40 分钟。

特性与优点：

聚酰胺蜡防沉浆加入涂料、油墨和胶粘剂中形成强大的网状结构，具有优异的触变性能和良好的分散性、防流挂、防沉降和增稠效果。适用于家具漆、汽车漆，高固体，厚涂层涂料有效。

包 装：16KG 不回收桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存：远离热源、火源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知