



JM-2260 羟基丙烯酸树脂

(技术数据表)

【特 性】

- 快干
- 硬度高
- 耐候性好

【用 途】

- 汽车修补漆
- 工程机械漆

【性 质】

外观	微黄透明液体	PU 清漆
色值	≤1# (Fe-Co)	
粘度	3500~5500 Pa. s / 30°C	
固含	60±2%	
酸值	7~9mgKOH/g	调漆比例: A 组份 /B 组份 /稀释剂=100/20/50~80
OH 值	100 mgKOH/g (固体)	备注: ①: 有机硅流平剂 ②: 丙烯酸酯类流平剂 ③: 有机锡催干剂
OH%	3.0% (固体)	
溶剂	二甲苯/丙二醇甲醚醋酸酯	

【稀释性】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲 苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	○	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙 酮	●	乙酸丁酯	●
● =无限稀释		○ =有限稀释	
○ =大量稀释		○ =非常有限	

【包 装】

净重: 200KG/桶

【储 存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季温度低于 0°C 时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。