



2250 羟基丙烯酸树脂

(技术数据表)

【参考配方】

PU 清漆		
A 组分:	2250	60
	20%CAB381-2	15 ①
	银粉	8
	BYK300	0.1 ②
	二甲苯	5
	醋酸丁酯	8
	PMA	3.9
		100

【特性】

铝粉定向性好
耐候性优
返修性好
CAB 相容性好

【用途】

汽车漆、塑胶、PU 铝粉漆
PU 哑光漆

【产品性能】

性质	范围	方法
组成:	丙烯酸共聚体	
外观:	微黄透明液体	(GB/T 1721)
色值:	<1# (Fe-Co)	(GB/T 1722)
黏度:	2000~3000mPa.s/30℃	(GB/T 7193)
固体分:	50±2%	(GB/T 1725)
酸价:	3~5mgKOH/g	(GB/T 6743)
OH 值:	60mgKOH/g (固态)	
OH%:	1.8% (固态)	(GB/T 2709-95)
溶剂:	甲苯/醋酸丁酯	

【稀释剂】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	○	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙酮	●	乙酸丁酯	●
●=无限稀释		○=有限稀释	
○=大量稀释		○=非常有限	

【混溶性】

AC1012	●	CAB381-0.5	●
AC1060	●	CAB381-2	●

●=完全混溶 ○=部分或有限混溶

注: 2250 与以上树脂的混合比例为 1:1。

凡是与本公司或者其它公司树脂、助剂等混用时,
请先试验树脂的相容性。

【储 存】

产品用密封容器包装, 室温储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。

【包 装】

净重: 190KG/桶。