



## 2675 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

### 【特性】

高光泽  
高丰满度  
流平性好  
性价比高

### 【用途】

汽车修补漆  
摩托车塑料件、金属件罩光漆  
大型车整车涂装罩光

### 【产品性能】

性质	范围	方法
组成:	丙烯酸共聚体	
外观:	微黄透明液体	(GB/T 1721)
色值:	<1# (Fe-Co)	(GB/T 1722)
黏度:	5000~8000mPa.s/30℃	(GB/T 7193)
固体分:	75±2%	(GB/T 1725)
酸价:	6~10mgKOH/g	(GB/T 6743)
OH 值:	138 (固态)	
OH%:	4.2% (固态)	(GB/T 2709-95)
溶剂:	二甲苯	

### 【稀释剂】

石油溶剂油	○	甲基乙基酮	●
甲苯	●	甲基异丁基酮	●
二甲苯	○	丙二醇甲醚醋酸酯	●
溶剂油 150	○	乙酸乙酯	●
丙酮	●	乙酸丁酯	●

●=无限稀释  
○=大量稀释  
○=非常有限

### 【混溶性】

AC1100B	●	ACR6606	●
AC1010C	●	ACR6710	●

●=完全混溶  
○=部分或有限混溶

注: 2675 与以上树脂的混合比例为 1:1。

凡是与本公司或者其它公司树脂、助剂等混用时,  
请先试验树脂的相容性。

### 【参考配方】

PU 清漆		
A 组分:	2675	70
	BYK306	0.1 ①
	BYK358	0.1 ②
	T-12	0.1 ③
	二甲苯	13
	醋酸丁酯	11.2
	PMA	5.5
		100
B 组分:	固化剂 N3390	30
稀释剂:	甲苯/二甲苯/醋酸丁酯/丁酮/PMA/S-100#	=10 / 30 / 35 / 10 / 5 / 10
调漆比例:	A 组分 /B 组分 /稀释剂=100/30/80~100	
备注:	①: 有机硅流平剂 ②: 丙烯酸酯类流平剂 ③: 有机硅催干剂	

### 【储存】

产品用密封容器包装, 室温储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。

### 【包装】

净重: 200KG/桶。

修订日期: 2023-9-23

参考配方包含了本公司基于最佳知识背景下的实验结果, 我们不对客户使用参考配方的结果准确性负责。参考配方的目的仅仅是作为客户选择的一个指导, 客户在使用前需要做充分的应用测试, 是否使用我公司的树脂由客户自行决定。