



JM-3410 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特性 Features】

- 附着 Adhesion
- 低温固化性 Low temperature curable
- 耐盐雾性 Salt-spray resistance

【用途 Application】

- 五金烤漆 Metal coating

【性质 Properties】

组成部分	丙烯酸共聚物
Component	thermosetting acrylic polymer
外观	透明粘稠液体
Appearance	clear, sticky liquid
不挥发份	59. 00~61. 00%
Non volatiles	
溶剂	正丁醇, 醋酸丁酯, 丙二醇甲醚
Solvent	1-Butanol, BAC, PM
比重	约 1. 03 kg/dm ³
Density	
粘度	Z2-Z5 (25°C) Gardner
Viscosity	
酸价	79. 0~89. 0mgKOH/g (供应值 as supplied)
Acid value	

【包装 Packing】

净重 Net weight 200KG/桶

【储存 Storage】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季温度低于 0°C 时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

The product is packaged in a sealed container. The storage temperature is recommended to be within the range of 0~40°C. It should be stored in a cool place, away from the sun and rain, and away from fire. The shelf life of this product is 12 months from the date of production. Frost should be avoided when the temperature is below 0°C in winter. Please conduct necessary tests before use.

【溶解性 Dilutability】

稀释性 Dilutable

石油醚	White spirit	—
二甲苯	Xylene	+
醋酸丁酯	Butyl acetate	+
丙酮	Acetone	+
丙二醇甲醚醋酸酯	PMA	+

修订日期: 2024-12-16

参考配方包含了本公司基于最佳知识背景下的实验结果, 我们不对客户使用参考配方的结果准确性负责。参考配方的目的仅仅是作为客户选择的一个指导, 客户在使用前需要做充分的应用测试, 是否使用我公司的树脂由客户自行决定。