



JM-3442 热固性丙烯酸树酯

(技术数据表)

产品特性:

高光泽、附着力好。

适用范围:

应用于：电镀光油，玻璃烤漆。

产品指标:

项目	指标
固体份	60%±1
酸值 (mg KOH/g)	70-85
粘度 mpa.s/25℃	3400-10000
溶剂	XYL/I-BUOH

贮存要求：远离热源及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

包装规格：200kg/桶

保存期：本产品自生产日起，保持期限为 12 个月。

注意事项:

避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；详细说明请参阅物质安全说明表(MSDS)；每批次货物需检测后才能投入生产。

免责声明：本技术资料表上的所有信息都被确认是准确和可靠的。但是，所有数据的提供我们都不承担任何形式的担保。产品的操作、储存、使用，处置的方法和条件都超出了我们的可控范围和认知。我们没有责任和义务去承担任何因为提供的信息而造成的业务、利润及其他直接或间接的损失。关于产品的详细安全数据，请向我们索取安全数据说明书(SDS)。

