



JM-4103 热塑性丙烯酸树脂 (技术数据表)

产品特性: 光泽、快干性、施工性、颜料润湿性、金属附着力优异、无苯。

适用范围: 通用型无苯手喷漆、可与 CAB/NC 搭配使用、银粉漆、实色漆。

产品指标:

项目	指标
固体份	50%±2
酸值 (mg KOH/g)	3-5
粘度 mpa.s/25°C	200-300
溶剂	ECA/BAC

溶剂稀释性:

可用芳烃类、酯类、酮类和醚酯类等溶剂稀释，在脂肪烃溶剂中溶解度有限。

参考配方:

单组份色漆		稀释剂	
JM-4103 树脂	70	TOL	20
BZ-602 流平剂	0.2	XYL	25
通用色浆	5	BAC	20
BAC	10	EAC	10
TOL	6.8	IPA	10
XYL	8	BCS	15
	100		100

贮存要求: 远离热源及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

包装规格: 200kg/桶

保存期: 本产品自生产日起，保持期限为 12 个月。

免责声明: 本技术资料表上的所有信息都被确认是准确和可靠的。但是，所有数据的提供我们都不承担任何形式的担保。产品的操作、储存、使 用，处置的方法和条件都超出了我们的可控范围和认知。我们没有责任和义务去承担任何因为提供的信息而造成的业务、利润及其他直接或间接 的损失。关于产品的详细安全数据，请向我们索取安全数据说明书(SDS)。



南雄市佳明化工有限公司 / 广东顺德世邦佳明化工有限公司

电话: 0751-3836368 / 0757-26620881